

Détonateurs Oil★Star

A-161

BROCHURE D'INFORMATION SUR LES PRODUITS



- Désensibilisé dans un fluide après 5 minutes
- Charge de base d'explosif HNS - 6,2 Grains
- Résistance à 237 °C (460 °F) pendant 1 heure

PROPRIÉTÉS

A-161	
Longueur du détonateur	53 mm / 2,1"
Charge de base	6,2 grains HNS (0,402 gramme)
Courant minimal de tir (approx.) (Basé sur une tension constante pendant 1 minute)	0,2 ampère
Courant maximal de tir (approx.)	0,8 ampère
Courant de tir minimum (approx.)	0,5 ampère
Résistance de 51 à 60 ohms	API 51 ohms
Performances à haute température	1 h à 237 °C (460 °F)
Valeur énergétique de sensibilité électrostatique (Niveau d'énergie de décharge du condensateur pour le double fil à la coque)	781 mJ

AVANTAGES

- Fils de détonateur en cuivre de calibre 22 isolés téflon - quatre pieds
- Bouchon en caoutchouc moulé
- Coque en aluminium avec deux trous de fluide

NE RETIREZ PAS LE RUBAN ADHÉSIF JUSQU'À IMMÉDIATEMENT AVANT L'UTILISATION!

DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD

Détonateur résistif à ultra haute température à fluide désactivé



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122

Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com | www.austinpowder.com

Détonateurs Oil★Star

A-161

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE STANDARD

Les détonateurs Oil★Star A-161 F viennent en paquets de 50 détonateurs par emballage intérieur, 500 détonateurs par boîte.

ENTREPOSAGE

Entreposer conformément à toutes les réglementations locales, établies, provinciales et fédérales applicables.

DURÉE DE CONSERVATION

Pour une précision optimale, utiliser dans les cinq ans à compter de la date de fabrication dans de bonnes conditions d'entreposage.

DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT

CLASSIFICATION ONU

Nom d'expédition : Détonateurs, électriques, pour dynamitage

Classe et division : 1.4B

Numéro d'identification : UN 0255

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT

EX-200107065



Exclusion des garanties et limitation des responsabilités : Les produits décrits dans le présent bulletin sont vendus par Austin Powder Company sans garantie, expresse, implicite ou statutaire, ni garantie de QUALITÉ MARCHANDE, sauf mention expresse dans le connaissment direct d'Austin Powder. En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable de la perte de bénéfices anticipés, de dommages indirects ou de dommages accessoires.

2022 Austin Powder Company. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations et pour connaître les points de service dans votre région, veuillez contacter le siège social de Austin Powder Company :



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122

Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com | www.austinpowder.com

03/02 | r 31/01/2020