

Red-D Prime

BROCHURE D'INFORMATION SUR LES PRODUITS

Red-D Prime est un explosif en émulsion sensible aux détonateurs, avec une texture semblable à du mastic, emballé dans une pellicule en plastique ou des cartouches en tube de papier rigide pour amorcer les trous de mine de petit et moyen diamètre

AVANTAGES

- Résistant à la pré-compression dynamique
- Bonne pression de détonation
- Amorçage économique pour :
 - Série Austinite (ANFO, WR-300)
 - Hydromite Advance (émulsion en vrac pompable)
 - Séries Hydromite 600 et 880 (cartouches de diamètre moyen)



PROPRIÉTÉS

Densité [g/cc]	Pression [kbar]	Résistance à l'eau	VOD (Vitesse de détonation)	
			[pi/s]	[m/s]
1,15	91	Excellente	18 500	5 640

AMORÇAGE

Utilisez un détonateur à haute résistance (Rock★Star, Shock★Star ou l'équivalent). Si la température du produit est inférieure à 0°F (-17°C), amorcez avec au minimum un renforçateur moulé Gold Nugget (8 g). Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé avec un cordeau détonant, quelle que soit sa puissance.



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122

Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |

www.austinpowder.com



Red-D Prime

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE STANDARD

Cartouche Style	Taille de la cartouche		Poids de la cartouche		Nombre par boîte 50 lb / 22,5 kg
	[po]	[mm]	[lb]	[kg]	
Pellicule en plastique ou Tube de papier rigide	1 ¼ x 8	32 x 200	0,42	0,19	118
	1 ½ x 8	38 x 200	0,58	0,26	86
	1 ¾ x 8	44 x 200	0,83	0,38	60
	2 x 8	50 x 200	1,04	0,47	48
	3 x 8	75 x 200	2,2	1,0	23

Remarque : Toutes les dimensions et tous les poids sont nominaux.

DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD

Émulsion sensible au détonateur

ENTREPOSAGE

Entreposer conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, provinciales et fédérales applicables.

DURÉE DE CONSERVATION

Un an à compter de la date de fabrication dans de bonnes conditions d'entreposage.

DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT

CLASSIFICATION ONU

Nom d'expédition : Explosif, Dynamitage, Type E

Classe et division : 1.1D

Numéro d'identification : UN0241

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT

EX-1993050177

Exclusion des garanties et limitation des responsabilités : Les produits décrits dans le présent bulletin sont vendus par Austin Powder Company sans garantie, expresse, implicite ou statutaire, ni garantie de QUALITÉ MARCHANDE, sauf mention expresse dans le connaissance direct d'Austin Powder. En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable de la perte de bénéfices anticipés, de dommages indirects ou de dommages accessoires.

2022 Austin Powder Company. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations et pour connaître les points de service dans votre région, veuillez contacter le siège social de Austin Powder Company :



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122
Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com



1/2/02 | r 31/01/2020