

Connecteurs de surface Shock★Star

BROCHURE D'INFORMATION SUR LES PRODUITS

Les connecteurs de surface **Shock★Star** comprennent des connecteurs Quick-Relay (à relais rapide) et des connecteurs Surface Delay (à retardement).

Les **connecteurs Shock★Star Quick-Relay** sont spécialement conçus pour amorcer d'autres détonateurs de tube à choc en tant que retardement entre les trous ou les ponts à l'intérieur d'un trou. Les connecteurs Quick-Relay sont équipés de blocs de connexion capables de contenir 8 tubes à chocs sortants, tout en ayant une charge de base plus faible pour réduire les niveaux de bruit et les inquiétudes de coupures dues au shrapnel. Ces détonateurs sont disponibles en 9 délais allant de l'instantané (0 ms) à 200 ms. **(Les connecteurs Quick-Relay ne doivent jamais être utilisés pour tenter d'amorcer le cordon détonant).**

Les **connecteurs de surface à retardement Shock★Star** sont des détonateurs puissants et polyvalents, conçus pour être compatibles avec les systèmes d'amorçage par tube à choc et par cordeau détonant. Les blocs de connexion peuvent contenir jusqu'à 8 tubes à chocs sortants ou amorcer un cordeau détonant de 10 à 200 grains. Ces détonateurs sont disponibles en 8 délais allant de l'instantané (0 ms) à 200 ms.

AVANTAGES

- Blocs de connexion codés par couleur pour correspondre au temps de retardement du détonateur.
- Équipé d'une étiquette de retardement indéchirable qui indique le DSC, le temps de retardement, la période de retardement et la longueur du détonateur, tout en étant codé par couleur pour correspondre au bloc de connexion.
- Fabriqué avec des tubes à choc rouges pour une différenciation facile des détonateurs de fond de trou lors de l'inspection visuelle d'un schéma de dynamitage connecté.



Quick-Relay Connector



Connecteur de surface à retardement



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122

Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com | www.austinpowder.com

Connecteurs de surface Shock★Star

DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD

Détonateurs non électriques à retardement de millisecondes pour les raccordements entre ponts, entre trous ou entre rangées

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE STANDARD

Connecteurs à relais rapide QRC et SDC				
Longueur		Style bobine	Quantité	QNE en grammes
(pi)	(m)			
12	3,7	Lariat	100	50
20	6,1	Lariat	100	50
30	9,2	Lariat	80	40
40	12,2	Lariat	60	30
50	15,3	Lariat	40	20
60	18,3	Lariat	40	20

Relais rapide Codes de couleur	
9 ms	Vert
17 ms	Jaune
25 ms	Rouge
33 ms	Orange
42 ms	Blanc
67 ms	Bleu pâle
100 ms	Violet
200 ms	Noir

Emballage optionnel H-PAK				
Longueur		Style bobine	Quantité	QNE en grammes
(pi)	(m)			
12	3,7	Lariat	15	7,5
20	6,1	Lariat	15	7,5
30	9,2	Lariat	10	5
40	12,2	Lariat	10	5
50	15,3	Lariat	10	5
60	18,3	Lariat	10	5

Connecteur à relais rapide (Quick Relay) Délais disponibles			
9 ms	17 ms	25 ms	33 ms
42 ms	67 ms	100 ms	200 ms
Délais disponibles pour Surface Delay			
9 ms	17 ms	25 ms	42 ms
67 ms	100 ms	200 ms	

ENTREPOSAGE

Entreposer conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, provinciales et fédérales applicables.

DURÉE DE CONSERVATION

Pour une précision optimale, utilisez dans l'année suivant la date de fabrication dans de bonnes conditions d'entreposage.

DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT

CLASSIFICATION ONU

Nom d'expédition : Assemblages de détonateurs, non électriques

Classe et division : 1.4B

Numéro d'identification : UN 0361

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT

EX-2014080651

Exclusion des garanties et limitation des responsabilités : Les produits décrits dans le présent bulletin sont vendus par Austin Powder Company sans garantie, expresse, implicite ou statutaire, ni garantie de QUALITÉ MARCHANDE, sauf mention expresse dans le connaissance direct d'Austin Powder. En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable de la perte de bénéfices anticipés, de dommages indirects ou de dommages accessoires.

2022 Austin Powder Company. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations et pour connaître les points de service dans votre région, veuillez contacter le siège social de Austin Powder Company :



AUSTIN POWDER

Austin Powder Company, 25800 Science Park Drive, Cleveland, OH 44122
Téléphone : 1-800-321-0752 | Télécopie : 1-216-464-4418 | Courriel : info@austinpowder.com |
www.austinpowder.com

